

ECOPELLE FL/RE



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175: classe 1/M
EN 1021-2
BS 5852 - crib 5
TB 117: 2013



IMPERMEABILITÀ WATERPROOF



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE



RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGTH



FACILE MANUTENZIONE EASY TO CLEAN



LAVAGGIO – Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Non usare solventi.

AVVERTENZE GENERALI – I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

WASHING – Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature. Do not use solvents.

GENERAL WARNINGS – To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

UNITÀ UNIT

NORMA TEST METHOD

VALORI LIMIT VALUE

Peso
Weight

g/m²

-

720

Altezza
Width

cm

-

140

Composizione
Composition

-

-

68% PVC - 2% PU
30% PES/COT

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

cicli/cycles

EN ISO 5470-2

20.000

Solidità colori allo sfregamento a secco
Colour fastness to dry rubbing

-

UNI EN ISO 105-X12

4

Solidità colori allo sfregamento a umido
Colour fastness to wet rubbing

-

UNI EN ISO 105-X12

4

Adesione
Adhesion

N

UNI EN ISO 2411

40

Resistenza alle flessioni
Bending strength

cicli/cycles

UNI 4818-13

150.000

Resistenza alla trazione
Tensile strength

N

UNI EN ISO 1421

long. 850
trasv. 450

Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.