

VELLUTO MCA/X200

Descrizione Articolo	X200
Composizione	100% PL
Altezza del tessuto	140 cm
Peso del tessuto al metro lineare	570 Gr/ml

PROVA	RISULTATO
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE - Metodo Martindale UNI EN ISO 12947-2	50.000 cicli
SOLIDITA' AL COLORE ALLO SFREGAMENTO A SECCO E A UMIDO Metodo ISO 105 X 12:200	Secco/Umido 4
TENDENZA ALLA FORMAZIONE DI PELOSITA' SUPERFICIALE E DI PALLINE (Pilling) - Metodo ISO FDSA 12945-2	5
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE - Metodo UNI iso 105 B 02	4
STABILITA' DIMENSIONALE AL LAVAGGIO AD ACQUA - Norma UNI EN 25077	Trama: -0,70% Ordito: 0,05%
FIRE RETARDANT	Passa il USA NFPA 260 Classe I (UFAC) & CAL 117/SE & FMVSS 302 Passa il BS 5852 Source 0

