

# VELLUTO ME/KI

SESTAVA TKANINE COMPOSITION SIROVINSKI SASTAV ZUSAMMENSETZUNG COMPOSIZIONE		100% POLIESTER 100% POLYESTER 100% POLIESTER 100% POLYESTER 100% POLIESTERE	
ŠIRINA WIDTH ŠIRINA BREITE ALTEZZA	KINSHASA: 140 cm +/-2% KINSHASA QUILTED: 135 cm +/-2%	TEŽA WEIGHT TEŽINA GEWICHT PESO	KINSHASA: 320 g/m <sup>2</sup> +/-5% KINSHASA QUILTED: 520 g/m <sup>2</sup> +/-5%
TEST	STANDARD	REZULTAT/RESULTS/REZULTAT/ERGEBNIS/ RISULTATI	
		OSNOVA/WARP/ OSNOVA/KETTE/ORDITO	VOTEK/WEFT/ POTKA/SCHUSS/TRAMA
PRETRŽNI RAZTEZEK TENSILE STRENGTH PRETRŽNA RASTEZLJIVOST AUSDEHNUNG RESISTENZA ALLA TRAZIONE	DIN EN ISO 13934-1	1474 N	757 N
RAZTRŽNA TRDNOST TEAR GROWTH STRENGTH ČVRSTOČA NA KIDANJE WEITERREISSFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	DIN EN ISO 13937-3	64,9 N	65,5 N
DRSNOST NITI RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE OTPORNOST NA POMJERANJE/POMERANJE ŠAVA NAHTSCHIEBEWIDERSTAND RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLA CUCITURA	DIN EN ISO 13936-2	3,0 mm	2,5 mm
OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE ABRASION RESISTANCE POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE SCHEUERBESTAENDIGKEIT RESISTENZA ALL'ABRASIONE	DIN EN ISO 12947-1 DIN EN ISO 12947-2	KINSHASA: 28.000 KINSHASA QUILTED: 21.000 OBRATOV/REVS./OBRTAJA /TOUREN/GIRI	
PILING PILLING RESISTANCE PILING PILLBILDUNG RESISTENZA AL PILLING	DIN EN ISO 12945-2	4-5	
OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO COLOUR FASTNESS TO LIGHT POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST LICHTECHTHEIT RESISTENZA ALLA LUCE	DIN EN ISO 105-B02 Process 2	5	
OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE COLOUR FASTNESS TO RUBBING POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE REIBECHTHEIT RESISTENZA DEL COLORE ALL'ABRAZIONE	DIN EN ISO 105-X12	SUHO/DRY/SUHO/ SUVO/TROCKEN/SECCO	MOKRO/WET/ MOKRO/NASS/UMIDO
		4-5	3-4
TEST NEGORLJIVOSTI FIRE RETARDANT TEST NEGORIVOSTI BRENNVERHALTEN IGNIFUGO	DIN EN 1021-1 -without soaking- BS 5852 Source 0 -without soaking-	PRESTAL PASSED PROŠAO UEBERSTANDEN SUPERATO	
VSEBNOST AZO BARVIL CONTAIN OF AZO DYES SADRŽAJ AZO BOJA AZOFARBSTOFFE CONTENUTO DI COLORANTI AZOICI	DIN EN 14362-1 DIN EN 14362-3	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGJE ALLERGY CAUSING DYES SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGJE ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE CONTENUTO DEI COLORANTI ALLERGENICI	DIN 54231	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	

MED BARVNIMI PARTIJAMI SO MOŽNA ODPSTOPANJA V BARVI.  
COLOUR DIFFERENCES BETWEEN DYING LOTS ARE POSSIBLE.  
MOGUČA SU ODPSTAPANJA U BOJI KOD PROIZVODNJE.  
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.  
TRA I VARI LOTTI POSSONO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI NEL COLORE.